



Sericom tampong- och screentryckfärg



Allmänt

Sericom tryckfärger är utvecklade för att användas både som tampong- och screentryckfärg genom att använda rätt anpassad förtunning för respektive tryckmetod.

Vid tampongtryck används generellt en snabbare förtunning för att uppnå en klibbigare färgfilm vid överföringen med silikon-tampongen. Val av förtunning görs utifrån färgtyp, tryckhastighet, tryckbild m.m.

Vid screentryck används en långsammare förtunning för att i första hand motverka att färgen torkar för snabbt i duken. Val av förtunning görs utifrån färgtyp, tryckhastighet, tryckbild m.m.

Vi lagerför Sericom vanligaste färgtyper i standardnyanser, HD högtäckandefärger och Sericom INK SYSTEM färger (färgblandningssystem), vi levererar även metallic- och specialnyanser enligt önskemål.

För övriga tampong- och screentryckfärg i Sericom's sortiment kontakta oss.

Sericom INK SYSTEM färgblandningssystem

Sericom INK SYSTEM är ett färgblandningssystem som består av 11 basfärger och 1 klarlack. Med hjälp av en våg och färgrecept kan man blanda nyanser inom PMS-, RAL- och HKS-skalan. För länk Sericom INK SYSTEM databas och övrig information, se vår hemsida www.sicotech.se.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet informerar användarna om produkternas egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljön. För säkerhetsdatablad se vår hemsida www.sicotech.se.

Sericom - hjälp- och tillsatsmedel

Alla tillsatsmedel måste användas med försiktighet och i de rekommenderade mängd. Vid all användning av tillsatsmedel är det mycket viktigt att blanda mycket noga för att få perfekt resultat.

Artnr	Hjälpmedel	Pris
S-PP	Sericom vidhäftningsprimer PP, 1 liter. För behandling av produkten. Används för tryckning på obehandlad polypropen, kan även användas på andra plastmaterial och i vissa fall även metaller (ex aluminium). Appliceras för hand, sprutning eller dopning.	
S-PP1	Sericom vidhäftningsmedel PP 1, 1 liter. För blandning i tryckfärgen. Används för tryckning på obehandlad polypropen, kan även användas på andra plastmaterial och i vissa fall även metaller (ex aluminium). Tillsätt: 10-20%, användningen är begränsad till serie: 1015, 2000, 2000PP	
S-PP2	Sericom vidhäftningsmedel PP 2, 1 liter. Samma funktioner och applikationer som PP 1 (mer koncentrerad). Tillsätt: 5-10%.	
S-M20	Sericom utflytningsmedel M2000/S, 1 liter. Förhindrar blåsor och apelsinskaeffekt i det färdiga trycket. Tillsätt: 1-2% (överdosering riskeras motsatt effekt, ej övertryckningsbar).	
S-ASS	Sericom antisilikon, 1 liter. Används vid tryck på ytor där det finns spår av silikon som ger blåsor i det färdiga trycket. Tillsätt: 1-2%	
S-ANS	Sericom antistatmedel S, 1 liter. För tillsättning i tryckfärgen, eliminerar statisk elektricitet. Tillsätt max: 3%, effekten varar 1-3 timmar.	
S-ARP	Sericom antistat- och fördröjningspasta, 1 kg. Används som fördröjningsmedel och eliminerar statisk elektricitet istället för flytande medel (färgens viskositet bibehålls). Tillsätt: 5-10%, (tillsatsen kan ändra tryckfärgens glans).	
S-UVA-01	S-UVA-01 Sericom UV-adsorber, 100 gram. Tillsatsmedel för att öka utomhusbeständigheten. Tillsätt: 2-5%	
Artnr	Rengöringsmedel	Pris
S-DACS-5	S-DACS-5 Sericom DACS rengöringsmedel, 5 liter	